

BONDERITE®

BONDERITE C-MC 22000

Nom actuel SCALE GON BUILDING LIQUID

SPX : MAI 2014

PRODUIT LEGEREMENT ACIDE POUR L'ELIMINATION D'EFFLORESCENCES ET DE VOILES DE BETON

Domaine d'application :

La **BONDERITE C-MC 22000** a été spécialement développé pour éliminer les voiles de ciment et les efflorescences sur les maçonneries.

La **BONDERITE C-MC 22000** n'est pas indiqué pour le traitement des marbres, travertins et autres pierres calcaires.

La **BONDERITE C-MC 22000** peut également être utilisé pour les voiles de ciment sur carrelage non calcaire.

Avantages :

La **BONDERITE C-MC 22000** est un produit liquide prêt à l'emploi qui, par l'absence d'acide phosphorique ou chlorhydrique (qui sont hydrophiles), peut être utilisé avec la plus grande sécurité sur les façades de briques ou de béton et sur les carrelages non calcaires.

Caractéristiques :

Composants de base : acide organique

Propriétés :

Aspect : Liquide transparent

pH à 10 g/l : entre 1,3 et 1,5

Densité : 1 kg/l

Solubilité : déjà dilué, s'utilise généralement pur

Péremption : 2 ans dans emballage fermé

Mode d'emploi:

Le **BONDERITE C-MC 22000** ne peut s'utiliser que sur des maçonneries durcies (28 à 30 jours).

On évitera autant que possible le contact avec les profils en aluminium et produits apparentés.

Avant de traiter des surfaces poreuses telles que des maçonneries, on veillera à humecter la surface au préalable. Les pierres bleues doivent être saturées en eau ou protégées.

La **BONDERITE C-MC 22000** est prêt à l'emploi, il sera appliqué au moyen d'une brosse ou d'une pompe basse pression et on le laisse agir pendant 5 à 20 minutes. Par une action mécanique à la brosse dure, on aide à la désagrégation des efflorescences.

On rince abondamment la surface au jet d'eau froide sous haute pression et on termine à la brosse, de manière à éliminer tous les résidus de produit.

Le cas échéant, il sera nécessaire de remettre du produit pour faire disparaître les dépôts résiduels qui n'aurait pas été désagrégré lors de la première application.


Ne pas oublier de rincer abondamment les pierres bleues initialement saturées d'eau.

Au niveau de la consommation et suivant l'importance et l'ancienneté des efflorescences, comptez de 0,5 à 1 L de produit par m².

Lorsque les efflorescences sont plus anciennes que 6 mois, 2 passages sont souvent nécessaires.

ST-Engineering :

Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.



Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Précautions particulières :

On évitera tout contact du **BONDERITE C-MC 22000** avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement abondamment à l'eau. Consulter éventuellement un médecin.

Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

Emballages disponibles : sac 20 kg

ADDITIONAL INFORMATION

Clause de non-responsabilité

Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S.

L'exclusion de responsabilité suivante est applicable :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de

production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.